

DynaChar™ C228

Polyolefin

Polymer Dynamix

Описание материалов:

LSZH Polyolefin Compound

Features:

Excellent Chemical Resistance

Great Flexibility and Elongation

Very Low smoke

Applications:

Automotive

Appliances Housing

Industrial

Главная Информация	
Характеристики	Хорошая химическая стойкость Хорошая гибкость Без галогенов Высокое удлинение Низкий уровень дыма
Используется	Автомобильные Приложения Пленка Лист Применение проводов и кабелей

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D638
Yield	13.8	MPa	
Break	12.4	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D638
Yield	3.0 to 5.0	%	
Break	> 250	%	
Флекторный модуль	6.89	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	621	MPa	ASTM D790

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C, 0.318 mm)	No Break		ASTM D256

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

