

Hifax ETA3104 ZJWA STORM GRY

Thermoplastic Polyolefin Elastomer

LyondellBasell Industries

Описание материалов:

Hifax ETA3104 ZJWA STORM GRY medium melt flow, 1,100 MPa flexural modulus, UV-stabilized thermoplastic elastomeric olefin (TEO) resin has a very good combination of properties and processability. It is typically used for a variety of molded-in color automotive exterior components. For regulatory compliance information, see Hifax ETA3104 ZJWA STORM GRY Product Stewardship Bulletin (PSB) and Safety Data Sheet (SDS).

Главная Информация			
Характеристики	Обрабатываемость, хорошая Средняя степень жидкости		
Используется	Применение в автомобильной области Автомобильные внешние части		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность (23°C)	0.940	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	9.0	g/10 min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield)	20.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Yield)	7.0	%	ISO 527-2
Флекторный модуль	1100	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact			ISO 180
-40°C	3.5	kJ/m ²	ISO 180
23°C	30	kJ/m ²	ISO 180
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature			
0.45 MPa, not annealed	85.0	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, not annealed	55.0	°C	ISO 75-2/A

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

