

ENFLEX VU-420-90A

Thermoplastic Vulcanizate

ENPLAST, a Ravago Group Company

Описание материалов:

Economical, vulcanized EPDM/PP series

Главная Информация			
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.970	g/cm ³	ISO 2781
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	90		ISO 868
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			ISO 37
100% strain	4.00	MPa	ISO 37
300% strain	5.50	MPa	ISO 37
Tensile Stress (Break)	12.0	MPa	ISO 37
Удлинение при растяжении (Break)	620	%	ISO 37
Tear Strength	62	kN/m	ISO 34-1
Комплект сжатия			ASTM D395B
23°C, 22 hr	33	%	ASTM D395B
70°C, 22 hr	48	%	ASTM D395B
100°C, 22 hr	62	%	ASTM D395B
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-55.0	°C	ISO 974
Maximum Dynamic Service Temperature	135	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

