

Desmopan® 385 S

Thermoplastic Polyurethane Elastomer (Polyester)

Covestro - PUR

Описание материалов:

injection molding grade; hydrolysis-stabilised; high mechanical strength; Application; Technical parts; Screenpacks

Главная Информация			
UL YellowCard	E465093-101727499		
Добавка	Устойчивость к гидролизу		
Характеристики	Высокая прочность		
Используется	Инженерные детали		
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность (23°C)	1.20	g/cm ³	ISO 1183
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше			ISO 868
Shore A, 23°C	85		
Shore D, 23°C	32		
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Стойкость к истиранию (23 °C)	30.0	mm ³	ISO 4649-A
Модуль хранения на растяжение			ISO 6721-1,-4
-20°C	186	MPa	
20°C	51.0	MPa	
60°C	37.0	MPa	
Ударопрочность (23 °C)	42	%	ISO 4662
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			ISO 527-3/200
Break, 23°C	40.0	MPa	
100% Strain,23°C	6.00	MPa	
300% Strain,23°C	17.0	MPa	
Удлинение при растяжении (Break, 23°C)	450	%	ISO 527-3/200
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tear Strength ¹ (23°C)	70	kN/m	ISO 34-1
Комплект сжатия			ISO 815
23°C, 72 hr	30	%	
70°C, 24 hr	55	%	

Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура сушки	< 80.0	°C
Температура обработки (расплава)	210 to 230	°C
Температура формы	20.0 to 40.0	°C

NOTE

1. 500 mm/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

