

Spartech Polycom X05030

20% тальк

Polypropylene

Spartech Polycom

Описание материалов:

Spartech Polycom X05030 is a polypropylene product, which contains 20% talc filler. It can be processed by extrusion and is available in North America.

Features include:

Good processability

Good stiffness

Good UV resistance

UV stability

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Тальк наполнитель, 20% наполнитель по весу		
Добавка	УФ-стабилизатор		
Характеристики	Жесткий, хороший Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению Обрабатываемость, хорошая		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.04	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	1.0	g/10 min	ASTM D1238
Формовочная усадка-Поток (3.18 mm)	1.2	%	ASTM D955
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield, 23°C)	27.6	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении			ASTM D638
Yield, 23°C	5.0	%	ASTM D638
Fracture, 23°C	80	%	ASTM D638
Флекторный модуль			ASTM D790
Secant: 23°C	1520	MPa	ASTM D790
Tangent: 23°C	2030	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	69	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			ASTM D648

0.45 MPa, not annealed	121	°C	ASTM D648
1.8 MPa, not annealed	65.6	°C	ASTM D648

Дополнительная информация

Melt Flow Rate, ASTM D1238, 230°C, 2.16 kg: <1 g/10 min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat