

Genestar™ G1300A-M41

30% стекловолокно

Polyamide 9T

Kuraray Co., Ltd.

Описание материалов:

Genestar G1300A-M41 is a 30% glass reinforced injection grade.

Main feature of G1300A-M41 are;

Heat resistance

Chemical resistance

Examples of application are;

Gears and bearing retainers

Intercooler tank and turbo duct pipe

Главная Информация	
UL YellowCard	E90350-252511
Наполнитель/армирование	Армированный стекловолокном материал, 30% наполнитель по весу
Характеристики	Хорошая химическая стойкость Теплостойкость, высокая
Используется	Шестерня Трубопроводная система Применение в автомобильной области Резервуар для воды
Внешний вид	Черный Натуральный цвет
Метод обработки	Литье под давлением
Многоточечные данные	Изоляционный стресс против деформации (ISO 11403-1) Модуль растяжения против температуры (ISO 11403-1)

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.37	g/cm ³	ISO 1183
Формовочная усадка			ISO 294-4
Vertical flow direction	0.90	%	ISO 294-4
Flow direction	0.30	%	ISO 294-4
Поглощение воды (23°C, 24 hr)	0.19	%	ISO 62
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress	190	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	2.5	%	ISO 527-2

Флекторный модуль	8800	МПа	ISO 178
Флекторный стресс	270	МПа	ISO 178
Коэффициент трения ¹	0.40		JIS K7218
Потеря истирания ²	40.0	mg	JIS K7218
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность	10	kJ/m ²	ISO 179/1eA
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed)	270	°C	ISO 75-2/Af
Температура перехода стекла	125	°C	
Температура плавления	300	°C	ISO 11357-3

Дополнительная информация

Critical PV value : 1025 kg/cm²cm/sec (JIS K7218-A)

NOTE

1. P=10kgf/cm²
2. P=10kgf/cm²

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

