

Braskem PP DC7056.05

Polypropylene Impact Copolymer

Braskem Europe GmbH

Описание материалов:

BRASKEM Developmental Polypropylene DC7056.05 is an Impact Copolymer developed for injection molding, blown film and sheet extrusion applications. BRASKEM Developmental Polypropylene DC7056.05 combines very good processability with exceptional impact strength and good stiffness.

Applications:

Flexible packaging (films and sheets)

Furniture

Household articles

Process:

Extrusion and Injection molding.

Главная Информация			
Характеристики	Жесткий, хороший Сополимер удара Хорошая ударопрочность Обрабатываемость, хорошая		
Используется	Выдувная пленка Упаковка Пленка Мебель Товары для дома Лист		
Рейтинг агентства	FDA 21 CFR 177,1520 (c) 3.1a Европа 10/1/2011 12:00:00		
Метод обработки	Выдувная пленка Экструзия Экструзионный лист Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.900	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	3.5	g/10 min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield, Injection Molded)	24.0	MPa	ISO 527-2

Растяжимое напряжение (Yield, Injection Molded)	9.0	%	ISO 527-2
Флекторный модуль (23°C, Injection Molded)	1050	МПа	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность			ISO 179/1eA
-20°C, injection molding	4.0	kJ/m ²	ISO 179/1eA
0°C, injection molding	7.0	kJ/m ²	ISO 179/1eA
23°C, injection molding	14	kJ/m ²	ISO 179/1eA
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (0.45 МПа, Unannealed)	76.0	°C	ISO 75-2/B
Викат Температура размягчения	158	°C	ISO 306/A

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

