

BJB Silicone TC-5027 A/B

Silicone

BJB Enterprises, Inc.

Описание материалов:

TC-5027 A/B is a brushable grade room temperature vulcanizing rubber intended primarily for making glove molds as well as parts.

Главная Информация			
Используется	Формы/штампы/инструменты		
Внешний вид	Светло-зеленый		
Формы	Жидкость		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.10	g/cm ³	ASTM D792
Удельный вес			
Part A	1.147	g/cm ³	
Part B	1.027	g/cm ³	
Усадка	Negligible		ASTM D2566
Вязкость-Смешанный(24 °C)	semi-paste	cP	
Время демолд	16.0 to 24.0	hr	
Work Time ¹	45.0	min	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	23 to 27		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	3.79	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	400	%	ASTM D412
Tear Strength	17.5	kN/m	ASTM D624
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	
Компоненты термокомплекта			
Part A	Mix Ratio by Weight: 100		
Part B	Mix Ratio by Weight: 10		
Срок годности	26	wk	
NOTE			
1.	1 lbm		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

