

SHIN-A SEN-6222MPM70

Ероху; Epoxide

SHIN-A T&C;

Описание материалов:

Halogen-Free FR Epoxy (Phosphorus-modified Epoxy)

Features: NQ Base / Low CTE

Главная Информация	
Характеристики	Огнестойкий Без галогенов
Используется	Нанесение покрытия Краска Печатные платы

Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Вязкость (25°C)	< 4.00	Pa·s
Ероху Equivalent	340 to 370	g/eq
N.V.	69.0 to 71.0	wt%
Содержание фосфора	2.2	wt%

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

