

Miflon® 3213

Polytetrafluoroethylene

Jiangsu Meilan Chemical Co., Ltd.

Описание материалов:

Suspension PTFE Resin (Virgin Granular) (PTFE)

Quality Standard: Q/321200GDH014-2012

Reference Standard: HG/T2902-1997

Cleanness

Clean surface, well-distribution, no metal impurity, not more than 2 impurities (=1mm)

| Главная Информация | | |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------|
| Характеристики | Чистота/Высокая чистота | |
| Формы | Гранулы | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения |
| Удельный вес | 2.12 to 2.17 | g/cm ³ |
| Moisture Content | < 0.040 | % |
| Индекс термической нестабильности | < 50.0 | |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения |
| Прочность на растяжение | > 22.5 | MPa |
| Удлинение при растяжении (Break) | > 250 | % |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения |
| Температура плавления | 322 to 332 | °C |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat