

Moplen HP500L

Polypropylene Homopolymer

Shazand (Arak) Petrochemical Corporation

Описание материалов:

General Purpose Polypropylene Homopolymer Resin

Features:

Excellent processibility

Good stiffness/impact balance

Excellent chemical resistance

Главная Информация

Good heat resistance

Applications:

Slit tape

Monofilament

| Характеристики | Сбалансированная жесткость/прочность | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------|
| | Гомополимер | | |
| | Хорошая химическая стойкость | | |
| | Теплостойкость, высокая | | |
| | Универсальный | | |
| | | | |
| Используется | Ремешок | | |
| | Мононити | | |
| | Универсальный | | |
| | | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 0.900 | g/cm³ | ASTM D792B |
| Массовый расход расплава (MFR) | | | |
| (230°C/2.16 kg) | 6.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение (Yield) | 34.0 | MPa | ASTM D638 |
| Удлинение при растяжении (Yield) | 9.0 | % | ASTM D638 |
| Флекторный модуль | 1550 | MPa | ASTM D790A |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Зубчатый изод Impact (23°C) | 34 | J/m | ASTM D256A |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура отклонения при нагрузке | | | |
| (0.45 MPa, Unannealed) | 102 | °C | ASTM D648 |

^{*} Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.



Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

