

Lifoflex® UV 20 GB 1020

Styrene Ethylene Butylene Styrene Block Copolymer

ELASTO

Описание материалов:

The Lifoflex GA, GB and GC series are TPE compounds based on SEBS. They are suited to a wide variety of applications and are characterised by easy processing and high flexibility.

Главная Информация			
Характеристики	<p>Хорошая адгезия</p> <p>Хорошая гибкость</p> <p>Хорошая технологичность</p> <p>Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению</p> <p>Перерабатываемый материал</p>		
Используется	<p>Затворы</p> <p>Электрическое/электронное применение</p> <p>Гибкие ручки</p> <p>Товары для дома</p> <p>Корпуса</p> <p>Упаковка</p> <p>Уплотнения</p> <p>Спортивные товары</p> <p>Ручки зубной щетки</p> <p>Игрушки</p>		
Рейтинг агентства	<p>EC 2003/11/EC</p> <p>FDA неуказанный рейтинг</p>		
Соответствие RoHS	<p>Соответствует RoHS</p>		
Внешний вид	<p>Доступные цвета</p> <p>Натуральный цвет</p>		
Метод обработки	<p>Литье под давлением</p>		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.00	g/cm ³	ISO 1183
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A, 3 sec)	20		DIN 53505
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Растяжимое напряжение-Поперечный поток (Yield)	3.90	MPa	DIN 53504
Растяжимое удлинение-Поперечный поток (Break)	860	%	DIN 53504
Комплект сжатия			ISO 815
23°C, 72 hr	12	%	
70°C, 24 hr	30	%	
100°C, 24 hr	60	%	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

