

## Celstran® PP-GF30-23 AF 3001 Natural

30% длинное стекловолокно

Polypropylene

Celanese Corporation

### Описание материалов:

Celstran PP-GF30-23 is a 30% long glass fiber Polypropylene. The -23 can be used in food contact applications since all of the raw materials contained within are FDA compliant. This material imparts excellent impact and modulus properties that exceed that of short glass fiber polypropylene.

| Главная Информация            |  |                   |                 |
|-------------------------------|--|-------------------|-----------------|
| Наполнитель/армирование       | Длинное стекловолокно, 30% наполнитель по весу       |                   |                 |
| Характеристики                | Приемлемый пищевой контакт<br>Хорошая ударопрочность |                   |                 |
| Используется                  | Неспецифические пищевые приложения                   |                   |                 |
| Физический                    | Номинальное значение                                 | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность                     | 1.12   | g/cm <sup>3</sup> | ISO 1183        |
| Механические                  | Номинальное значение                                 | Единица измерения | Метод испытания |
| Модуль растяжения             | 6220   | MPa               | ISO 527-2/1A/1  |
| Tensile Stress (Break)        | 94.0   | MPa               | ISO 527-2/1A/5  |
| Растяжимое напряжение (Break) | 2.5  | %                 | ISO 527-2/1A/5  |
| Флекторный модуль (23°C)      | 6290   | MPa               | ISO 178         |
| Флекторный стресс (23°C)      | 158  | MPa               | ISO 178         |
| Воздействие                   | Номинальное значение                                 | Единица измерения | Метод испытания |
| Ударная прочность (23°C)      | 20   | kJ/m <sup>2</sup> | ISO 179/1eA     |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

