Escorene™ Ultra MV 02514

Ethylene Vinyl Acetate Copolymer Resin

ExxonMobil Chemical

Описание материалов:

MV 02514 is a high-fluidity copolymer of ethylene and vinyl acetate.

Главная Информация			
Добавка	Стабилизатор тепла		
Формы	Частицы		
Физический	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Содержание винилацетата	14.0	wt%	ExxonMobil Method
Твердость	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	84		ASTM D2240
Механические	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Модуль растяжения [1]	30.0	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение [2] (Break)	3.40	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении [3] (Break)	90	%	ASTM D638
Анализ заполнения	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Melt Viscosity (190°C)	3100	mPa·s	ASTM D3236
Юридическое заявление			
□□□□□□□□□□□□□□□(□□:FDA,EU,HPFB),□□□□□□□□□□□□□□□□□□.□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□			
NOTE			
1.	5.0 mm/min		
2.	500 mm/min		
3.	500 mm/min		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

WeChat