

## YUCLAIR® FT411

Linear Low Density Polyethylene

SK Global Chemical

### Описание материалов:

YUCLAIR FT411 is a butene-1 copolymer which has good physical properties and low gel & fish-eye.

YUCLAIR FT411 has been specifically designed for use in hand wrap, food wrap, and packaging film where product qualities are absolutely essential for demanding casting processes.

YUCLAIR FT411 complies with FDA regulation 21 CFR 177.1520, 178.2010 when used unmodified and according to good manufacturing practices for food contact applications.

Главная Информация			
Характеристики	Бутене комномер Приемлемый пищевой контакт Низкий гель		
Используется	Литая пленка Пленка Пищевая упаковка Упаковка		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520 Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 178,2010		
Метод обработки	Литая пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.920	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	2.0	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки протестирована	30	µm	ASTM D374
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD : Yield,30 µm	11.0	MPa	
TD : Yield,30 µm	11.0	MPa	
MD : Break, 30 µm	36.3	MPa	
TD : Break, 30 µm	33.3	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD : Break, 30 µm	800	%	
TD : Break, 30 µm	830	%	
Ударное падение Dart (30 µm)	120	g	ASTM D1709

Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD : 30 $\mu$ m	120	g	
TD : 30 $\mu$ m	210	g	
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Haze	2.0	%	ASTM D1003

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

