

Sofprene T® 540500A65

Styrene Butadiene Styrene Block Copolymer

SO.F.TER. SPA

Описание материалов:

Sofprene T® 540500A65 is a Styrene Butadiene Styrene Block Copolymer (SBS) material. It is available in Europe, Latin America, or North America for injection molding. Primary attribute of Sofprene T® 540500A65: REACH Compliant.

| Главная Информация | | | |
|---|----------------------|-------------------|-----------------|
| Рейтинг агентства | EC 1907/2006 (REACH) | | |
| Внешний вид | Натуральный цвет | | |
| Метод обработки | Литье под давлением | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 0.970 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра (Shore A, 3 sec) | 66 | | ASTM D2240 |
| Эластомеры | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Комплект на растяжение | 10 | % | ASTM D412 |
| Tensile Stress ¹ (100% Strain) | 2.00 | MPa | ASTM D412 |
| Прочность на растяжение ² | 3.80 | MPa | ASTM D412 |
| Удлинение при растяжении ³ (Break) | 540 | % | ASTM D412 |
| Tear Strength ⁴ | 24.0 | kN/m | ASTM D624 |
| Инъекция | Номинальное значение | Единица измерения | |
| Задняя температура | 160 | °C | |
| Средняя температура | 170 | °C | |
| Передняя температура | 180 | °C | |
| Температура сопла | 185 | °C | |
| Температура формы | 20.0 to 40.0 | °C | |
| NOTE | | | |
| 1. | Die C | | |
| 2. | Die C | | |
| 3. | Die C | | |
| 4. | Die C | | |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

