

## Escorene™ Ultra LD 727.22

Ethylene Vinyl Acetate Copolymer Resin

ExxonMobil Chemical

### Описание материалов:

Escorene Ultra LD727.22 is a high vinyl acetate copolymer with a low melting temperature and excellent strength properties and toughness.

Главная Информация			
Добавка	Стабилизатор тепла		
Формы	Частицы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	3.8	g/10 min	ASTM D1238
Содержание винилацетата	18.0	wt%	ExxonMobil Method
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shaw A, 15 seconds	92		ASTM D2240
Shaw D, 15 seconds	34		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Break)	9.74	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	1500	%	ASTM D638
Флекторный модуль-1% Secant	52.7	MPa	ASTM D790
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	59.0	°C	ASTM D1525

### Юридическое заявление

□□□□□□□□□□(□□:FDA,EU,HPFB),□□□□□□□□□□□□□□.

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

### Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

