

ELASTOSIL® N 2170

Silicone

Wacker Chemie AG

Описание материалов:

Silicone Rubber, RTV-1

Bonding & Sealing, Mechanical and Plant Engineering

energy-saving lightbulbs, Lighting

Bonding & Sealing, Adhesives and Sealants

Cooktops, Household Appliances

Household Appliances, Household Appliances

Wet-Type Gaskets, Automotive & Transportation

Bonding & Sealing, Renewable Energies

Главная Информация

| | |
|--------------|------------|
| Используется | Клеи |
| | Склеивание |
| | Герметики |

| Uncured Properties | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------|
| Цвет | Transparent, Light White | | |
| Плотность | 1.03 | g/cm ³ | ISO 2811 |
| Время отверждения | 12 | hr | |
| Skin Forming Time ¹ (23°C) | 10.0 to 15.0 | min | |

| Cured Properties | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|-----------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Твердость по суху (Shore A) | 22 | | ISO 868 |
| Прочность на растяжение | 1.50 | MPa | DIN 53504 |
| Удлинение при разрыве | 650 | % | DIN 53504 |
| Tear Strength | 5.00 | kN/m | ASTM D624B |

NOTE

1. 50% R.H

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

