

## Ultramid® 1403-2 BK ND3007

13% стеклянная ткань

Polyamide 66

BASF Corporation

### Описание материалов:

Ultramid 1403-2 BK ND3007 is a 13% glass reinforced, pigmented black, heat stabilized injection molding PA6/6.

Главная Информация				
UL YellowCard	E36632-317184			
Наполнитель/армирование	Стеклянная ткань, 13% наполнитель по весу			
Добавка	Стабилизатор тепла			
Характеристики	Стабилизация тепла			
Рейтинг агентства	EC 1907/2006 (REACH)			
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS			
Внешний вид	Черный			
Формы	Гранулы			
Метод обработки	Литье под давлением			
Физический	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.23	--	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Поглощение воды				ISO 62
Saturation, 23°C	7.4	--	%	
Equilibrium, 23°C, 50% RH	2.2	--	%	
Механические	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения (23°C)	6000	3900	MPa	ISO 527-2
Tensile Stress (Break, 23°C)	125	90.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break, 23°C)	3.0	13	%	ISO 527-2
Флекторный модуль (23°C)	5800	3000	MPa	ISO 178
Воздействие	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность				ISO 179
-30°C	4.5	6.0	kJ/m <sup>2</sup>	
23°C	5.5	7.0	kJ/m <sup>2</sup>	
Charpy Unnotched Impact Strength				ISO 179
-30°C	45	45	kJ/m <sup>2</sup>	
23°C	55	65	kJ/m <sup>2</sup>	

Зубчатый изод ударная прочность (23°C)	5.2	6.0	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 180
Тепловой	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature				
0.45 MPa, Unannealed	262	--	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, Unannealed	245	--	°C	ISO 75-2/A
Температура плавления (DSC)	260	--	°C	ISO 3146

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat