

ENFLEX VU-424-65A

Polypropylene + EPDM Rubber

Ravago Group

Описание материалов:

Economical, vulcanized EPDM/PP series

Главная Информация			
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.970	g/cm ³	ISO 1183
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A)	65		ISO 868
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			ISO 37
100% Strain	2.40	MPa	
300% Strain	3.70	MPa	
Tensile Stress (Break)	7.90	MPa	ISO 37
Удлинение при растяжении (Break)	670	%	ISO 37
Tear Strength	36	kN/m	ISO 34-1
Комплект сжатия			ASTM D395B
-25°C, 22 hr	7.0	%	
23°C, 22 hr	17	%	
70°C, 22 hr	42	%	
Старение	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Изменение прочности на растяжение в воздухе (125°C, 336 hr)	1.1	%	ISO 188
Изменение растяжения при разрыве воздуха (125°C, 336 hr)	600	%	ISO 188
	1.0		
Изменение твердости по суше в воздухе (Shore A, 125°C, 336 hr)	-1.0		ISO 188
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-55.0	°C	ISO 974
Maximum Dynamic Service Temperature	135	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

