

Dorlyl PVC GFE 75A

Polyvinyl Chloride

DORLYL S.N.C.

Описание материалов:

GFE 75A is a compound that can be presented in : transparent, opaque or colored, with a very high impact and stress cracking resistance for use in bottles blow molding up to nearly 1,5 l capacity, according to their characteristics.

Главная Информация	
Характеристики	<ul style="list-style-type: none"> Ультра высокая ударпрочность Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению Хорошее сопротивление растрескиванию Соответствие пищевого контакта
Используется	<ul style="list-style-type: none"> Косметическая упаковка Применение выдувного формования Бутылка для сока Бутылка Пищевая упаковка
Рейтинг агентства	Европейский пищевой контакт, не Номинальный
Внешний вид	<ul style="list-style-type: none"> Непрозрачный Розовый Желтый Прозрачный/прозрачный Фиолетовый
Формы	<ul style="list-style-type: none"> Порошок Частицы

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.33	g/cm ³	ASTM D792
Видимая плотность	0.77	g/cm ³	ISO 60
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	76		ISO 868
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Break)	39.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	210	%	ISO 527-2
Флекторный модуль (23°C)	2000	MPa	ISO 178

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	18	kJ/m ²	ISO 180
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	74.0	°C	ISO 306/B

Дополнительная информация

Stabilization: TinVolatile Matter, ISO 1269: <0.2%

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat