

Fixmaster Aluminum Putty

Алюминий

Эпоху; Epoxide

Loctite®

Описание материалов:

Fixmaster Aluminum Putty is an Epoxy; Epoxide (Epoxy) product filled with aluminum. It is available in North America. Applications of Fixmaster Aluminum Putty include industrial applications and repairing material.

| Главная Информация | | | |
|--|---|-------------------|-----------------|
| Наполнитель/армирование | Алюминий | | |
| Используется | Промышленное применение Металлический ремонтный материал | | |
| Внешний вид | Серый | | |
| Формы | Гранулы | | |
| Твердость | Номинальное значение | Метод испытания | |
| Твердость дюрометра (Shore D) | 85 | ASTM D2240 | |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение (Yield) | 27.6 | МПа | ASTM D638 |
| Прочность на сжатие | 68.9 | МПа | ASTM D695 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура непрерывного использования | 107 | °C | ASTM D794 |
| Термокомплект | Номинальное значение | Единица измерения | |
| Компоненты термокомплекта | | | |
| Hardener | Mix Ratio by Volume: 1.0 | | |
| Resin | Mix Ratio by Volume: 6.0 | | |
| Срок службы горшка (25°C) | 20 to 30 | min | |
| Время демолд (25°C) | 180 to 240 | min | |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

