

Buna® EP G 5455

Ethylene Propylene Diene Terpolymer

LANXESS Corporation

Описание материалов:

Ethylene-propylene-diene rubber (EPDM), with ethylidene norbornene (ENB) as diene; amorphous; extended with 50 phr/33 wt% of paraffinic oil; low viscosity.

Главная Информация			
Характеристики	Низкая вязкость Аморфный		
Формы	Сумка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.868	g/cm ³	ASTM D792
Вязкость Mooney (ML 1+4, 125°C)	41 - 51	MU	ASTM D1646
Ethylene Content	51.0 - 59.0	wt%	ASTM D3900
Содержание этилидена норборнена (ENB)	3.7 - 4.9	wt%	ASTM D6047
Тип масла (Unspecified Oil)	50.0	phr	

Дополнительная информация	
Total Ash, ISO 247/ASTM D5667: <0.2%	Stabilizer: Non-staining Oil Content, ASTM D5774: 46 to 54 phr
Volatile Matter, ISO 248/ASTM D5668: <0.5 wt%	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

