

Karina IVORY PVC COMPOUND -E 830-35/ 1-Y-ERYB-LMP

Polyvinyl Chloride

Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda

Описание материалов:

HEAVY METAL FREE PVC COMPOUND RECOMMENDED FOR EXTRUSION OF FURNITURE PROFILES.

Главная Информация			
Используется	Мебель Профили		
Внешний вид	Слоновая кость		
Метод обработки	Экструзионный профиль		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес ¹	1.39 to 1.45	g/cm ³	ASTM D792
Цвет A	-6.22 to -3.22		ME 12
Цвет b	20.4 to 23.4		ME 12
Color L	81.6 to 84.6		ME 12
Heat Deflection Temperature	> 75	°C	ASTM D648
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D, 15 sec)	78 to 82		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	> 3330	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение	> 32.2	MPa	ASTM D638
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	> 39	J/m	ASTM D256A
Обратная Нотч Izod Impact	3300	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	> 80.0	°C	ASTM D1525
Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания	
Огнестойкость	V-0		UL 94

NOTE

1. 24 hr

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

