

## Alpha PVC 7731 NATURAL

Polyvinyl Chloride

AlphaGary

### Описание материалов:

AUTOMOTIVE MOLDING

Главная Информация			
Используется	Автомобильные Приложения		
Соответствие RoHS	Контактный производитель		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.33 to 1.37	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shore A	92 to 102		
Shore A, 15 sec	86 to 96		
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (1.91 mm)	13.1	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break, 1.91 mm)	220	%	ASTM D412
Tear Strength <sup>1</sup> (1.91 mm)	61.3	kN/m	ASTM D624
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Зона цилиндра 1 темп.	143	°C	
Зона цилиндра 2 температура.	149	°C	
Зона цилиндра 3 темп.	154	°C	
Зона цилиндра 4 темп.	160	°C	
Зона цилиндра 5 темп.	166	°C	
Температура адаптера	166	°C	
Температура расплава	160 to 171	°C	
Температура матрицы	166	°C	

### NOTE

1. Die C

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

