

GELAST 1145

Thermoplastic Vulcanizate

Guang Sung Plastics (GSPL)

Описание материалов:

GELAST 1145 is a Thermoplastic Vulcanizate (TPV) product. It can be processed by injection molding and is available in Asia Pacific. Applications of GELAST 1145 include wire & cable, electrical/electronic applications, engineering/industrial parts, hose/tubing and packaging.

Characteristics include:

RoHS Compliant

Crosslinkable

Heat Resistant

| Главная Информация | | | |
|--------------------------------------|--|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Crosslinkable Высокая термостойкость | | |
| Используется | Кабельный кожух Электрическое/электронное применение Прокладки Шланг Упаковка Изоляция провода телефона | | |
| Соответствие RoHS | Соответствует RoHS | | |
| Формы | Гранулы | | |
| Метод обработки | Литье под давлением | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 0.930 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра (Shore A, 5 sec) | 45 | | ASTM D2240 |
| Эластомеры | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Комплект на растяжение | 6 | % | ASTM D412 |
| Tensile Stress (100% Strain) | 1.96 | MPa | ASTM D412 |
| Прочность на растяжение (Yield) | 6.57 | MPa | ASTM D412 |
| Удлинение при растяжении (Break) | 600 | % | ASTM D412 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура ломкости | -60.0 | °C | ASTM D746 |
| Дополнительная информация | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Tension Strength | 16.7 | kN/m | ASTM D624 |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

