

## Emulprene® 1013A

Emulsion Styrene Butadiene Rubber

INSA

### Описание материалов:

**Description:**

E1013A is a styrene-butadiene copolymer, hot polymerized using a fatty acid soap. Previously to the alum-acid coagulation, a non-staining stabilizer is added in the manufacturing process.

**Applications:**

E1013A is suitable for adhesive applications it is particularly used for can-sealing compounds, tire liners, mechanical goods, including auto mounts, and household products.

### Главная Информация

Характеристики	Сополимер Хорошая адгезия Устойчивый к пятнам
Используется	Клеи Автомобильные Приложения Товары для дома Вкладыши Герметики Уплотнения

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Вязкость Mooney			ASTM D1646
ML 1+4, 100°C <sup>1</sup>	55 to 65	MU	
ML 1+4, 100°C	40 to 50	MU	
Содержание золы	< 1.0	%	ASTM D5667
Органическая кислота	3.5 to 5.5	%	ASTM D5774
Мыло	< 0.30	%	ASTM D5774
Содержание стирола-Скрепленный	42 to 45	%	ASTM D5775
Летучее вещество	< 1.0	%	ASTM D5668

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	14.0 to 16.0	MPa	ASTM D3185
Прочность на растяжение	20.0 to 24.0	MPa	ASTM D3185
Удлинение при растяжении (Break)	300 to 500	%	ASTM D3185

### NOTE

1. Compound

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

