

## Karina BLACK PVC COMPOUND -E 600D48/ 1

Polyvinyl Chloride

Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda

### Описание материалов:

BLACK PVC COMPOUND

Главная Информация			
Внешний вид	Черный		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес <sup>1</sup>	1.20 to 1.24	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Цвет	0.00OK		ME 12
Цвет A	-0.870 to 0.730		ME 12
Цвет b	-1.25 to 0.350		ME 12
Color L	25.5 to 27.1		ME 12
Устойчивость к истиранию	< 260	mm <sup>3</sup>	DIN 53516
Сопротивление разрыву	> 20.0	kN/m	DIN 53507
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	58 to 62		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	> 7.85	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	> 200	%	ASTM D638
NOTE			
1.	24 hr		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

