

Ablebond 789-3

Епоху; Epoxide

Henkel Ablestik

Описание материалов:

ABLEBOND® 789-3™ die attach adhesive is designed for microelectronic applications. This adhesive exhibits strong adhesion to difficult-to-bond metals and retains its bond strength after exposure to moisture.

Главная Информация		
Характеристики	Bondability Электрически изолирующий Влагостойкий	
Используется	Клеи	
Внешний вид	Янтарь	
Формы	Паста	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
Температура перехода стекла	126	°C
CLTE-Поток		
< 126°C	6.3E-5	cm/cm/°C
> 126°C	1.4E-4	cm/cm/°C
Теплопроводность (121°C)	0.30	W/m/K
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения
Сопротивление громкости	2.0E+14	ohms-cm
Диэлектрическая прочность	31	kV/mm
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения
Срок службы горшка (25°C)	130000	min
Срок годности		
-40°C	52	wk
5°C	26	wk
Время доставки		
93°C	4.0	hr
150°C	0.50	hr
Анализ заполнения	Номинальное значение	Единица измерения
Вязкость брукфилда-CP51 (25 °C) ¹	36.5	Pa·s
Ножница на коленях		
Al to Al : 25°C	34.5	MPa
Au to Au : 25°C	37.9	MPa

Прочность сдвига-Штамповка (керамика) ²	27.6	MPa
Потеря веса при нагревании (250 °C)	0.28	%

NOTE

1. Speed 5 rpm
2. 2 X 2 mm Si die

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

