

## Generic PP Copolymer - Carbon Fiber

Углеродное волокно

Polypropylene Copolymer

Generic

### Описание материалов:

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic PP Copolymer - Carbon Fiber  
This information is provided for comparative purposes only.

Главная Информация		
Наполнитель/армирование	Армированный материал из углеродного волокна	
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура сушки	82.2 - 82.5	°C
Время сушки	3.0	hr
Задняя температура	235	°C
Средняя температура	235	°C
Передняя температура	245	°C
Температура обработки (расплава)	244 - 245	°C
Температура формы	60.0 - 60.8	°C

Инструкции по впрыску		
This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic PP Copolymer - Carbon Fiber This information is provided for comparative purposes only.		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

**Свяжитесь с нами**

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519  
Мобильный телефон: +86-13424755533  
Email: sales@su-jiao.com  
Адрес: Господин Чжао  
Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

