ExxonMobil™ LDPE LD 157CW Wire & Cable

Low Density Polyethylene Resin

ExxonMobil Chemical

Описание материалов:

LD 157CW is a medium density low density polyethylene, which is recommended to be used in low voltage cable insulators manufactured by one-step silane crosslinking process. This brand has a high antioxidant content. A sufficient amount of copper inhibitor should be added to meet specific anti-aging requirements.

Главная Информация			
Добавка	Стабилизатор тепла		
Формы	Частицы		
Физический	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.64	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Твердость дюрометра (Shore D, 15 sec)	53		ASTM D2240
Механические	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Прочность на растяжение			ASTM D638
Yield	14.0	MPa	ASTM D638
Fracture	13.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении			ASTM D638
Yield	17	%	ASTM D638
Fracture	380	%	ASTM D638
Флекторный модуль-1% Secant	440	MPa	ASTM D790
Электрический	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Сопротивление громкости	> 1.0E+16	ohms·cm	ASTM D257
Диэлектрическая постоянная	2.30		ASTM D150
Коэффициент рассеивания	< 4.0E-4		ASTM D150
Юридическое заявление			

□□□□□□□□□□□□□□□(□□:FDA,EU,HPFB),□□□□□□□□□□□□□□□□□□.□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

WeChat