

## Generic HPPA - Glass Fiber

Стекловолокно

High Performance Polyamide

Generic

### Описание материалов:

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic HPPA - Glass Fiber  
This information is provided for comparative purposes only.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Армированный стекловолокном материал		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Формовочная усадка (23°C)	0.010 - 0.50	%	ISO 294-4
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения (23°C)	16500 - 21000	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break, 23°C)	1.8 - 3.8	%	ISO 527-2
Флекторный модуль (23°C)	15000 - 19100	MPa	ISO 178
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	80.0 - 100	°C	
Время сушки	7.0 - 8.0	hr	
Рекомендуемая максимальная влажность	0.090 - 0.10	%	
Температура обработки (расплава)	285 - 324	°C	
Температура формы	95.0 - 143	°C	

### Инструкции по впрыску

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic HPPA - Glass Fiber  
This information is provided for comparative purposes only.

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

### Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519  
Мобильный телефон: +86-13424755533  
Email: sales@su-jiao.com  
Адрес: Господин Чжао  
Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

