

MTEGRITY™ LLDPE LL206AA

Linear Low Density Polyethylene

M. Holland Company

Описание материалов:

Linear Low Density Polyethylene

Toughness and Strength

Process Stabilizer

Stretch Film (core layer)

Главная Информация			
Добавка	Стабилизатор обработки		
Характеристики	Низкая плотность		
	Хорошая прочность		
	Хорошая прочность		
Используется	Пленка		
	Растягивающаяся обмотка		
Формы	Частицы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.919	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	2.0	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD: Fracture, 20 µm, extruded film	44.8	MPa	ASTM D882
TD: Fracture, 20 µm, extruded film	34.5	MPa	ASTM D882
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD: Fracture, 20 µm, extruded film	500	%	ASTM D882
TD: Fracture, 20 µm, extruded film	920	%	ASTM D882
Ударное падение Dart (20 µm, Cast Film)	93	g	ASTM D1709
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD: 20 µm, cast film	300	g	ASTM D1922
TD: 20 µm, cast film	630	g	ASTM D1922
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск (45°)	98		ASTM D2457
Haze	1.7	%	ASTM D1003

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

