

Beetafin® F9075

Polyurethane (Polyester based)

BIP (Oldbury) Limited

Описание материалов:

Beetafin® F9075 is a Polyurethane (Polyester based) (PUR-Ester) product. It is available in Europe.

Главная Информация		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
PH	9.5	
Содержание твердых веществ	35	%
Содержание растворителя	Solvent Free	
Konig Hardness	1.5	min
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения
Сектантный модуль-100%, MD	18.0	MPa
Прочность на растяжение	60.0	MPa
Растяжимое удлинение-MD (Break)	480	%
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
Викат Температура размягчения	165	°C
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Вязкость	0.30	Pa·s

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat