

## Chemical Resources PET08012

Polyethylene Terephthalate

Chemical Resources, Inc.

### Описание материалов:

PET08012 is a PET thermoplastic polyester resin suitable for water bottles application.

Главная Информация			
Используется	Бутылки		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (285°C/2.16 kg)	1.2	g/10 min	ASTM D1238
Внутренняя вязкость	0.80		
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Пиковая температура плавления	240	°C	ASTM D3418

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

