

INEOS HDPE J50-1000-178

High Density Polyethylene Copolymer

INEOS Olefins & Polymers USA

Описание материалов:

J50-200-178 is a narrow molecular weight high density polyethylene copolymer intended for the production of closures for beverages by either compression or injection molding. Because of its high purity and excellent organoleptic properties, this grade is certified as low taste and is intended for use in direct contact with beverages. Typical applications include caps and closures for carbonated beverages and water. This material meets the Food and Drug Administration requirements of 21 CFR 177.1520.

Главная Информация	
Характеристики	Сополимер Отличные органолептические свойства Приемлемый пищевой контакт Высокая плотность Высокая чистота Низкий на вкус Узкое молекулярное распределение веса
Используется	Колпачки Затворы
Рейтинг агентства	EC 1907/2006 (REACH) Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520
Соответствие RoHS	Контактный производитель
Формы	Гранулы
Метод обработки	Прессформа сжатия Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.951	g/cm ³	ASTM D4883
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	11	g/10 min	ASTM D1238
Экологическое сопротивление растрескиванию (100% Igepal, F50)	4.00	hr	ASTM D1693B
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	66		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹			ASTM D638

Yield	27.6	MPa	
Break	11.4	MPa	
Удлинение при растяжении ²			ASTM D638
Yield	9.5	%	
Break	> 800	%	
Флекторный модуль-Касательная	1190	MPa	ASTM D790A
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	37	J/m	ASTM D256
Зубчатый изод удара (площадь)	3.70	kJ/m ²	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed)	72.8	°C	ASTM D648
Температура ломкости	< -70.0	°C	ASTM D746
Викат Температура размягчения	123	°C	ASTM D1525
NOTE			
1.	51 mm/min		
2.	51 mm/min		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

