

Ravago Compounds PP-6224

40% Карбонат Кальция

Polypropylene Impact Copolymer

Ravago Manufacturing Americas, LLC

Описание материалов:

PP-6224 is a 40% Calcium Carbonate reinforced impact copolymer polypropylene. This product is specifically designed for injection-molded applications. PP-6224 offers a good combination of processability and physical properties.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Жемчужный наполнитель, 40% наполнитель по весу		
Характеристики	Сополимер удара		
	Обрабатываемость, хорошая		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.25	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	45	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield, 23°C)	13.8	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль-1% Secant (23°C)	1930	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	64	J/m	ASTM D256
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	71.1 - 93.3	°C	
Время сушки	0.0 - 8.0	hr	
Задняя температура	193 - 238	°C	
Средняя температура	193 - 238	°C	
Передняя температура	193 - 238	°C	
Температура сопла	193 - 238	°C	
Температура формы	26.7 - 60.0	°C	
Back Pressure	0.00 - 0.689	MPa	
Screw Speed	50 - 150	rpm	
Инструкции по впрыску			
Hot Runner Temperature (if applicable): 420 to 450°F			

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

