

BP RRP 3009 GK3 BLK

30% стекловолокно

Polypropylene

Buckeye Polymers, Inc.

Описание материалов:

Product Information: Our Glass Reinforced product lines exhibit increased tensile strength, stiffness, and heat deflection. Highly optimized glass reinforced PP resins have successfully replaced engineering thermoplastics in numerous applications.

Features:

Good Flexural Strength

Meets or exceeds GMP.PP.017 specifications

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Стекловолокно, 30% наполнитель по весу		
Характеристики	Хорошая прочность Перерабатываемый материал		
Используется	Автомобильные Приложения		
Внешний вид	Черный		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.11 to 1.15	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	8.0 to 15	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	> 55.2	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль (23°C)	> 4140	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	> 96	J/m	ASTM D256
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Содержание стекловолокна	28 to 32	%	ASTM D5630

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

