

Daelim Po1y® 5070(UV)

High Density Polyethylene

DAELIM INDUSTRIAL CO., LTD.

Описание материалов:

Daelim Po1y®5070(UV) is a high density polyethylene product. It can be processed by blow molding and is available in the Asia-Pacific region. Daelim Po1y®5070(UV) applications include container and food contact applications.

Features include:

High resistance to environmental stress fracture (ESCR)

Good processability

accessible food

Good UV resistance

Impact resistance

Главная Информация			
Характеристики	<ul style="list-style-type: none"> Ультра высокая ударпрочность Высокий уровень ЭСКП (устойчивость к растрескиванию) Высокая стабильность расплава Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению Обрабатываемость, хорошая Соответствие пищевого контакта 		
Используется	Промышленный контейнер		
Рейтинг агентства	ASTM D 1248, III, Class A, Cat. 5 Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,152		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Выдвунное формование		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.952	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/21.6 kg)	6.5	g/10 min	ASTM D1238
Экологическое сопротивление растрескиванию (F50)	> 800	hr	ASTM D1693B
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	26.5	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	600	%	ASTM D638
Флекторный модуль	1080	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (-20°C)	No Break		ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-76.0	°C	ASTM D746

Дополнительная информация

Tensile Elongation @ Brk, ASTM D638: >600% Brittle Temperature, ASTM D746: <-76°C

Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения
----------	----------------------	-------------------

Температура обработки (расплава)	190 - 230	°C
----------------------------------	-----------	----

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat