

Karina WHITE PVC COMPOUND E-844-10/219-Y-ERYM

Polyvinyl Chloride

Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda

Описание материалов:

TIN STABILIZED PVC COMPOUND RECOMMENDED FOR EXTRUSION OF PROFILES FOR GENERAL APPLICATIONS. IT IS SUPPLIED IN PELLET FORM AND SHOULD BE PROCESSED AT THE TEMPERATURE RANGE OF 170C TO 190C.

Главная Информация			
Добавка	Оловянный стабилизатор		
Используется	Профили		
Внешний вид	Белый		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзионный профиль		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес ¹	1.44 to 1.50	g/cm ³	ASTM D792
Цвет A	-1.70 to -0.100		ME 12
Цвет b	-5.07 to -3.47		ME 12
Color L	89.6 to 91.2		ME 12
Heat Deflection Temperature	> 75	°C	ASTM D648
Крутящий момент	35.0		ME 37
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D, 15 sec)	78 to 82		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	> 39.2	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	> 70	%	ASTM D638
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	> 130	J/m	ASTM D256A
Обратная Нотч Izod Impact	63	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	> 81.0	°C	ASTM D1525

NOTE

1. 24 hr

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

