

Rotuba CA MH

Cellulose Acetate

Rotuba Extruders, Inc.

Описание материалов:

Rotuba CA MH is a cellulose acetate (CA) product. It can be processed by injection molding and is available in North America. Rotuba CA MH's application areas include tools, consumer goods and medical/health care. The main features are: environmental protection/green.

| Главная Информация | | | |
|----------------------------------|---|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Обновляемые ресурсы Хорошая стабильность Хорошая стабильность цвета | | |
| Используется | Форма Кнопка Игрушка Очки | | |
| Формы | Частицы | | |
| Метод обработки | Литье под давлением | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 1.27 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Поглощение воды (24 hr) | 2.3 | % | ASTM D570 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость Роквелла (R-Scale) | 66 | | ASTM D785 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение | | | ASTM D638 |
| Yield | 26.2 | MPa | ASTM D638 |
| Fracture | 36.2 | MPa | ASTM D638 |
| Удлинение при растяжении (Yield) | 43 | % | ASTM D638 |
| Флекторный модуль | 1100 | MPa | ASTM D790 |
| Flexural Strength (Yield) | 38.6 | MPa | ASTM D790 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Зубчатый изод Impact | | | ASTM D256 |
| -40°C | 64 | J/m | ASTM D256 |
| 23°C | 230 | J/m | ASTM D256 |
| Иньекция | Номинальное значение | Единица измерения | |
| Температура сушки | 66 - 77 | °C | |
| Время сушки | 2.0 - 4.0 | hr | |

| | | |
|----------------------|--------------|-----|
| Задняя температура | 193 - 204 | °C |
| Средняя температура | 193 - 204 | °C |
| Передняя температура | 193 - 204 | °C |
| Температура сопла | 199 - 210 | °C |
| Температура формы | 43 - 54 | °C |
| Давление впрыска | 7.58 - 9.65 | MPa |
| Back Pressure | 0.00 - 0.345 | MPa |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat