

## Plenco 00755 (Compression)

Melamine Phenolic

Plastics Engineering Co.

### Описание материалов:

PLENCO 00755 is a melamine-phenolic copolymer molding compound offering excellent electrical and flame resistant properties. Type ASTM 5948 CMG, and UL recognized under component file E40654. 00755 is available only in brown.

Главная Информация			
UL YellowCard	E40654-231580		
Характеристики	Сополимер Огнестойкий		
Номер файла UL	E40654		
Внешний вид	Коричневый		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Прессформа сжатия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.60	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Видимая плотность	0.58	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1895
Формовочная усадка-Поток	0.42	%	ASTM D955
Поглощение воды (24 hr)	0.36	%	ASTM D570
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (E-Scale)	71		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	10000	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение	56.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	0.60	%	ASTM D638
Флекторный модуль	8860	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	89.5	MPa	ASTM D790
Прочность на сжатие	165	MPa	ASTM D695
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность	22.1	J/m	ASTM D256
Зубчатый изод Impact	20	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	184	°C	ASTM D648
Температура непрерывного использования	152	°C	ASTM D794
Теплопроводность (100°C)	0.58	W/m/K	ASTM C177

Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопротивление громкости	1.8E+13	ohms-cm	ASTM D257
Диэлектрическая прочность			ASTM D149
-- <sup>1</sup>	12	kV/mm	ASTM D149
-- <sup>2</sup>	8.5	kV/mm	ASTM D149
Диэлектрическая постоянная (1 MHz)	6.50		ASTM D150
Коэффициент рассеивания (1 MHz)	0.054		ASTM D150
Дуговое сопротивление	186	sec	ASTM D495
Сравнительный индекс отслеживания (СТИ)	425	V	UL 746

Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Огнестойкость (1.50 mm)	V-0		UL 94
Индекс кислорода	33	%	ASTM D2863

#### Дополнительная информация

The value listed as Mold Shrink, Linear-Flow, ASTM D955 was tested according to the ASTM D6289 standard. The value listed as Comparative Tracking Index, UL 746 was tested according to ASTM D3638. The value listed as Thermal Conductivity, ASTM C177 was tested according to the ASTM E1461 standard. Post Shrinkage, ASTM D6289, 240hr, 105°C: 0.89% Heat Resistance, ASTM D794: 152°C Drop Ball Impact, PLENCO Method: 148 J/m

Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура сушки	90.0	°C
Время сушки	0.50	hr
Температура формы	150 - 177	°C
Back Pressure	0.300	MPa
Screw Speed	< 60	rpm

#### Инструкции по впрыску

Mold Close Time 3-8 sec Preheating Temperature: 104-115°C

#### NOTE

- Method A (short time)
- Method B (step by step)

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

