

Polyrocks 7001C

Acrylonitrile Butadiene Styrene

Polyrocks Chemical Co., Ltd

Описание материалов:

7001(+) is environmental flame retardant ABS with environmental bromine-antimony flame retardant system. Adopting the advanced processing technology to ensure flame retardant effect and have good rigidity and toughness. Environmental flame retardant ABS has passed SGS, CTI tests, and meets the requirements of RoHS, SVHC, PFOS & PFOA, 16P, PAHs...etc.

Flame retardant ABS7001C: good toughness, excellent flowability, high temperature resistance, excellent glossiness.

Application: High-end electronic appliances panels, frame, keyboard, LED front side outer, base...etc.

Главная Информация			
Добавка	Огнестойкий 2		
Характеристики	Хорошая жесткость		
	Подсветка		
	Высокая яркость		
	Теплостойкость, высокая		
	Хорошая прочность		
	Огнестойкий		
Используется	Светодиоды		
	Электрическое/электронное применение		
	Детали бытовой техники		
Рейтинг агентства	EC 1907/2006 (REACH)		
Соответствие RoHS	Соответствие RoHS		
Формы	Частицы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.18	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR)	75	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	50.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	25	%	ASTM D638
Флекторный модуль	2500	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	65.0	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	150	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed)	95.0	°C	ASTM D648

Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Огнестойкость			UL 94
1.5 mm	V-0		UL 94
2.0 mm	V-0		UL 94
3.0 mm	5VA		UL 94
Индекс воспламеняемости провода свечения	850	°C	IEC 60695-2-12

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

