

## Dynafoam 60% Reduction

Thermoset, Unspecified

Saint Gobain - Norton

### Описание материалов:

Dynafoam 60% Reduction is a Thermoset, Unspecified (TS, Unspecified) product. It can be processed by foam processing and is available in North America. Applications of Dynafoam 60% Reduction include foam and sealing applications.

Characteristics include:

Heat Resistant

Chemical Resistant

Good Dimensional Stability

Главная Информация			
Характеристики	Быстрое лечение Foamable Хорошая химическая стойкость Хорошая стабильность размеров Хорошая термостойкость к старению Высокая термостойкость		
Используется	Пена Уплотнения		
Внешний вид	Черный Доступные цвета		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Обработка пены		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.10	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удлинение при растяжении (Yield)	450	%	ASTM D638
Прочность на сжатие	0.0621	MPa	ASTM D695
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура непрерывного использования	141	°C	ASTM D794
Температура ломкости	-40.0	°C	ASTM D746
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	
Время доставки (22°C)	0.25 to 24	hr	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

