

## Comtrex Flexible PVC® 63XCF

Flexible Polyvinyl Chloride

Mitsubishi Chemical Performance Polymers, Inc.

### Описание материалов:

COMTREX FLEXIBLE PVC 63XCF is a Cadmium Free compound typically used in interior applications such as molding decorative covers for arm rest assemblies that require wear resistance. This compound is available in custom matched black and integral colors. Gloss level will depend on mold design and application.

Designed to meet Daimler Chrysler Corporation Material Standard MS-DC526.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая гибкость Хорошая износостойкость Низкое (нет) содержание кадмия		
Используется	Автомобильная внутренняя отделка		
Внешний вид	Черный Доступные цвета		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.30	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра	64		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удлинение при растяжении (Break)	350	%	ASTM D638
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение <sup>1</sup> (Yield)	12.8	MPa	ASTM D412A
Tear Strength <sup>2</sup>	38.7	kN/m	ASTM D1004
Тепловой	Номинальное значение	Метод испытания	
Холодный изгиб (-29 °C, 2,50 см)	Flexible, No Cracks	Internal Method	
Воспламеняемость FMVSS	Self-Extinguishing (SE)	FMVSS 302	
Ускоренная продолжительность выветривания <sup>3</sup>	No objectionable change in color or gloss. No objectionable defects.	SAE J1885	
Fog Test	Very Slight Fog	Internal Method	
Горячая/холодная езда на велосипеде-24 часа в сутки		Internal Method	
-29°C	No splitting, cracking, loss of appearance qualities, or physical properties		
79°C	No splitting, cracking, loss of appearance qualities, or physical properties		
Летучие потери-72 часов(79 °C)	0.50	%	Internal Method

## NOTE

- |    |  |
|----|--|
| 1. | Die C, 500 mm/min  |
| 2. | 50 mm/min  |
| 3. | 600 kJ/m <sup>2</sup> exposure to Interior<br>Xenon Arc Weather-ometer per<br>SAE J1885. |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

