

Geon™ Vinyl Flexible B83UB

Flexible Polyvinyl Chloride

PolyOne Corporation

Описание материалов:

Geon™ Vinyl Flexible B83UB is a Flexible Polyvinyl Chloride product. It can be processed by extrusion, injection molding, or profile extrusion and is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, Europe, Latin America, or North America. Typical application: Sporting Goods.

Characteristics include:

Flame Retardant

UV Stabilized

| Главная Информация | |
|--------------------|---|
| Добавка | Биоцид UV Stabilizer |
| Характеристики | Огнестойкий УФ-поглощение |
| Используется | Профили Спа |
| Формы | Гранулы |
| Метод обработки | Экструзия Литье под давлением Экструзионный профиль |

| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---|----------------------|-------------------|-----------------|
| Удельный вес | 1.28 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра | | | ASTM D2240 |
| Shore A, 15 sec | 83 | | |
| Shore D | 44 | | |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение ¹ | | | ASTM D638 |
| Break | 17.2 | MPa | |
| 100% Strain | 9.65 | MPa | |
| Удлинение при растяжении ² (Break) | 330 | % | ASTM D638 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура ломкости | -30.0 | °C | ASTM D746 |
| Иньекция | Номинальное значение | Единица измерения | |

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Температура обработки (расплава) | 193 to 204 | °C |
| Экструзия | Номинальное значение | Единица измерения |
| Температура расплава | 177 to 182 | °C |
| NOTE | | |
| 1. | 510 mm/min | |
| 2. | 510 mm/min | |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

