

## King Pearl® N Series

Expanded Polystyrene

Loyal Chemical

### Описание материалов:

King Pearl® N Series are for high impact applications.

Available variations:

NP-A: 0.9 - 1.2 mm particle size and 14 - 18 g/l foam density.

NP-B: 0.7 - 1.0 mm particle size and 18 - 25 g/l foam density.

Главная Информация			
Характеристики	Высокая ударопрочность		
Используется	Компьютерные компоненты		
	Электрическое/электронное применение		
	Электроприборы		
Внешний вид	Доступные цвета		
Формы	Частицы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.02	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Видимая плотность	0.60	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1895

### Дополнительная информация

Blowing Agent: >6.0% Pentane Residual Monomer: <0.3% Moisture Content: <0.5% Aging Time after pre-expansion: 16 - 24 hr Pre-expansion: Batch pre-expander Main Steam Pressure: 4 - 5 kg/cm<sup>2</sup> Chamber Pressure: 0.1 - 0.15 kg/cm<sup>2</sup> Heating Time: 50 - 60 sec Keeping Time: 10 sec Cooling Time: 40 - 50 sec Pre-expansion: Continuous pre-expander Main Steam Pressure: 4 - 5 kg/cm<sup>2</sup> Chamber Pressure: 0.15 - 0.3 kg/cm<sup>2</sup> Chamber Temperature: 98 - 100°C

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

### Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

