

Novalloy-A A5566

Стекловолокно

Acrylonitrile Butadiene Styrene + Nylon

PlastxWorld Inc.

Описание материалов:

Novalloy-A A5566 is an acrylonitrile butadiene styrene nylon (ABS nylon) product, which contains a glass fiber reinforced material. It is available in North America.

Features include:

flame retardant/rated flame

Flame Retardant

Главная Информация				
Наполнитель/армирование	Армированный стекловолокном материал			
Добавка	Огнестойкий			
Характеристики	Огнестойкий			
Формы	Частицы			
Физический	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.46	--	g/cm ³	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток	0.20 - 0.40	--	%	ASTM D955
Поглощение воды (24 hr)	0.60	--	%	ASTM D570
Твердость	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	113	101		ASTM D785
Механические	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield, 23°C)	113	97.9	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break, 23°C)	2.0	2.5	%	ASTM D638
Флекторный модуль (23°C)	7580	7170	MPa	ASTM D790
Flexural Strength (23°C)	152	142	MPa	ASTM D790
Воздействие	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C, 6.35 mm)	80	91	J/m	ASTM D256
Тепловой	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке				ASTM D648
0.45 MPa, unannealed, 6.35mm	200	200	°C	ASTM D648
1.8 MPa, unannealed, 6.35mm	160	150	°C	ASTM D648

Воспламеняемость	Сухой	Состояние	Метод испытания
Огнестойкость (ALL)	V-0	--	UL 94

Дополнительная информация

□□

Water Absorption, ASTM D570, 73°F, 24 hr: 0.6 %

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

