

Ferro PE JPE65HJ01BK

65% сульфат бария

Linear Low Density Polyethylene

Ferro Corporation

Описание материалов:

Ferro PE JPE65HJ01BK is a linear low density polyethylene material, which contains a filler of 65% barium sulfate. This product is available in North America, Africa and the Middle East, Latin America, Europe or Asia Pacific. The main characteristics of Ferro PE JPE65HJ01BK are: heat stabilizer.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Сульфат бария, 65% наполнитель по весу		
Добавка	Стабилизатор тепла		
Характеристики	Термическая стабильность		
Формы	Частицы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.84	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	6.0	g/10 min	ASTM D1238
Формовочная усадка			ASTM D955
Flow	1.5	%	ASTM D955
Transverse flow	1.6	%	ASTM D955
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield, 23°C)	6.89	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break, 23°C)	340	%	ASTM D638
Флекторный модуль			ASTM D790
1% secant: 23°C	186	MPa	ASTM D790
Tangent: 23°C	200	MPa	ASTM D790
Flexural Strength (Yield, 23°C)	5.34	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	340	J/m	ASTM D256
Незубчатый изод Impact (23°C)	460	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			ASTM D648
0.45 MPa, not annealed	21.1	°C	ASTM D648
1.8 MPa, not annealed	19.4	°C	ASTM D648
Дополнительная информация			
Filler Content, ASTM D2584: 65%			

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

