

## Huaфон JF-P-7260 / JF-I-9422

Polyurethane (Polyester based)

Huaфон Group Co., Ltd.

### Описание материалов:

Characteristics: Low density and medium hardness.

Applications: For threading soles.

Главная Информация		
Добавка	Неуказанная добавка	
Характеристики	Низкая плотность	
	Средняя твердость	
Используется	Обувь	
Формы	Жидкость	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Плотность <sup>1</sup>	0.320 to 0.360	g/cm <sup>3</sup>
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения
Твердость		
Asker A : 23°C	45.0 to 50.0	
Asker C : 23°C	60.0 to 65.0	
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения
Компоненты термокомплекта		
Part A	Mix Ratio by Weight: 100	
Part B	Mix Ratio by Weight: 110	
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Цвет <sup>2</sup>	Clear/Transparent	
Вязкость		
40°C <sup>3</sup>	0.10 to 0.30	Pa·s
40°C <sup>4</sup>	0.80 to 1.5	Pa·s
Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Прочность на растяжение	> 3.50	MPa
Удлинение при разрыве	> 300	%
Комплект сжатия (23°C, 24.0 hr)	< 18	%
Tear Strength	> 20.0	kN/m
NOTE		
1.	Molded Density	
2.	Part B	
3.	Part B	

4.

Part A

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

